

Loctite 542 - Schroefdraadafdichting

Vloeibare schroefdraadafdichting voor hydraulische toepassingen

- Demontagesterkte: gemiddeld
- Maximale pijpmaat: 3/4"
- Losbreeksterkte: 15 Nm
- Temperatuurbereik: -50°C - +150°C
- **Toepassing:** Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene verbindingen
- **Normering:** DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0855

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.69.53.75	50 ml	flacon
43.26.03.80	250 ml	flacon



Loctite 55 - Universele afdichtingskoord

Niet-uithardende, onmiddellijke afdichting met volle druk

- Demontagesterkte: laag
- Maximale pijpmaat: 4"
- Temperatuurbereik: -50°C - +130°C
- **Toepassing:**
 - Afdichtingsmiddel voor pijpschroefdraadverbindingen en koppelingen
 - Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting
- **Normering:**
 - WRC-goedkeuring, voldoet aan BS 6920 voor drinkbaar water: 0808533
 - DVGW/KTW-goedkeuring voor gas en drinkbaar water
 - Getest volgens EN 751-2
 - Klasse ARp en DIN 30660, gecertificeerd voor NSF/ANSI, Standaard 61

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
08.30.14.79	50 m	blister
03.25.82.87	150 m	pot



Loctite 561 - Schroefdraadafdichtingsstick

- Niet vloeibare, halfvaste stick
- Onmiddellijke lage druk afdichting
- Demontagesterkte: laag
- Maximale pijpmaat: 3"
- Losbreeksterkte: 2 Nm
- Temperatuurbereik: -50°C - +150°C
- **Toepassing:** Aanbevolen voor alle grove metalen schroefdraad (hydraulische en pneumatische leidingen)
- **Normering:** NSF/ANSI, Standaard 61

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
43.26.02.79	19 g	stick



Loctite 572 - Schroefdraadafdichting

Gemiddelde sterkte

- Demontagesterkte: gemiddeld
- Maximale pijpmaat: 3"
- Losbreeksterkte: 7 Nm
- Temperatuurbereik: -50°C - +150°C
- **Toepassing:**
 - Schroefdraadafdichting aanbevolen voor alle grove metalen schroefdraden
 - Aanbevolen wanneer langzame uitharding wordt gevraagd in verband met het positioneren van verbindingen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.69.55.77	50 ml	tube
43.26.05.82	250 ml	tube

