



Enduits et systèmes
de façades isolantes

P131

Fiche technique

07/2020



Goldband

Plâtre monocouche pour murs et plafonds

Description produit

Knauf Goldband est un enduit prémélangé en usine qui convient comme enduit de parachèvement pour les parois et les plafonds intérieurs. Correspond au groupe d'enduit B4/50/2 selon EN 13279-1 et porte l'ATG 1617.

Composition

Knauf Goldband est un enduit à base de plâtre allégé se présentant sous forme de poudre blanche, composé de plâtre ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$) et différents adjuvants.

Stockage et conditionnement

En sacs de 25 kg.

Au sec, à l'abri du gel et sur palettes et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 4 mois (10 et 4 kg) et 8 mois (25 kg).

Domaine d'application

Knauf Goldband s'applique manuellement en une couche sur tous les supports minéraux rugueux et absorbants et supports d'enduit courants tels que les plaques Knauf Stuc et Knauf Stucanet. Ne convient pas dans les piscines privées et publiques, des douches collectives, etc.

Propriétés et avantages

- Préparation facile
- Haut rendement
- Souple
- Enduit monocouche
- À travailler manuellement
- Temps de travail normal
- Durcit uniformément
- Résiste aux chocs et à la pression
- Matériau ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Peut être structuré

Prescriptions d'application

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou en cas d'ambiguïtés dans les prescriptions, consulter le service technique.

Supports et pré-traitement

Le support doit être sec, propre, stable, absorbant et exempt de particules qui pourraient nuire à l'adhérence (poussière, produits de décoffrage, graisses, rouille, ...). Toujours contrôler la compatibilité et le pouvoir absorbant du support à enduire. Les supports en béton doivent être âgés de min. 3 mois et posséder une humidité résiduelle en masse < 3 %).

| Support | Traitement de support |
|--|---|
| Maçonneries minérales, rugueuses et absorbantes | Tester le pouvoir absorbant. Prétraiter les surfaces fortement absorbantes avec le Knauf Stuc-Primer. |
| Béton rugueux coulé sur place | Éliminer les produits de décoffrage. Prétraiter les surfaces non-absorbantes avec Knauf Betokontakt ou Knauf Betospray. |
| Béton lisse (p.e. Préfab) | Prétraiter avec Knauf Knauf Betokontakt ou Knauf Betospray. |
| Panneaux en laine de bois | Renforcer complètement l'enduit avec Knauf Gitex ou év. considérer un support d'enduit. |
| Supports d'enduit (Knauf Stucanet ou plaques Stuc) | Rien. |
| Supports douteux, critiques, fissures (inactives) | Renforcer complètement l'enduit avec Knauf Gitex ou év. considérer un support enduit. |

Mise en œuvre

- Ne pas ajouter d'autres composants au Knauf Goldband. Saupoudrer un sac (25 kg) de plâtre Knauf Goldband dans environ 16,5 litres d'eau propre et et laisser le produit „mûrir“ pendant quelques minutes. Mélanger ensuite la préparation à l'aide d'un mélangeur jusqu'à obtenir une pâte sans grumeaux.
- Appliquer le mortier préparé endéans les 20 minutes qui suivent le mélange et le dresser à l'aide d'une règle.
- Après la prise (l'enduit colle encore légèrement mais présente suffisamment de durcissement et de résistance), humidifier légèrement et feutrer à l'aide d'une taloche en éponge.
- Directement après le talochage, lisser et polir la surface. Cette action peut être répétée éventuellement et déterminera la qualité de lissage de la surface d'enduit (humidifier légèrement la surface entre chaque intervention).
- L'excédent (pâte morte qui ne refait plus sa prise) ne doit plus être appliqué.
- Temps de travail : depuis le mélange jusqu'à la finition, environ 2,5 à 3 heures. Ceci dépend de l'épaisseur de couche, du type de support, de la température et du taux d'humidité relative au moment de l'application. Une cuvette et des outillages avec des impuretés peuvent influencer le temps de mise en œuvre.

Mise en œuvre sur supports spéciaux

- Stucanet: l'application de l'enduit se fera en deux couches de ± 10 mm. La première couche sert à stabiliser le support d'enduit et sera peignée horizontalement.
- Plaques STUC : appliquer l'enduit en une couche minimale de 10 mm. Voir les feuilles techniques D121 et D122 pour les prescriptions de mise en œuvre détaillées.
- Sur des supports douteux en panneaux en laine de bois etc., appliquer l'enduit en une couche minimale de 15 mm et intégrer une armature Knauf Gitex sur la surface entière.

Épaisseur de couche

- En moyenne 10 mm, minimum 5 mm.
- Pour des épaisseurs supérieures à 25 mm, application en deux couches. La première couche d'enduit sera obligatoirement peignée horizontalement en profondeur avant sa prise à l'aide d'un peigne de plafonneur. La seconde couche sera appliquée après durcissement de la première couche.
- En plafond sur des supports minéraux : appliquer l'enduit en une seule couche (maximum 15 mm).
- En cas de revêtement de faïences : minimum 10 mm, maximum 20 mm.

Traitement préliminaire pour peintures, carrelages

- L'enduit doit être sec (humidité résiduelle maximale : 1 %).
- Conformer le primer au recouvrement ultérieur (peintures, tapis, ...) ; appliquer par ex. le Knauf Apprêt Universel (voir fiche technique correspondante).
- Carrelage: mettre l'enduit d'aplomb à la règle et racler l'enduit lors de la prise afin de le rendre rugueux (ne pas poncer ou polir). Appliquer l'Apprêt Universel avant le collage en couche mince.

Conseils

- Knauf Goldband peut s'appliquer dans les salles de bains privées. Toutefois, dans les zones exposées aux projections d'eau, utiliser l'enduit hydrofuge Knauf AquaStuc ou les enduits Knauf MiXem Sub ou MiXem Basic. Dans le cas de projections d'eau directes et régulières (p. ex. douche), protéger l'enduit à l'aide d'une étanchéité adéquate sous le carrelage.
- Ne pas parachever le support sous la barrière d'étanchéité.
- Il est recommandé d'effectuer un test avant la mise en peinture et de traiter, si nécessaire, la surface à l'aide d'un primer fixateur adéquat adapté au type de revêtement choisi.
- En cas de transitions entre différents supports, au niveau de fissures ou de creux, insérer l'armature Knauf Gitex dans l'enduit frais et dans le premier tiers afin de limiter le risque de fissures.

Température de mise en œuvre, conditions avant et après travaux et séchage

- Température ambiante et température du support: min. + 5 °C, max. + 30 °C, pendant min. 48 heures après l'application. Le support ne peut pas être gelé avant et pendant l'application de l'enduit.
- Après la réalisation des travaux d'enduisage, éviter toute humidification (p. ex. par condensation) à la surface des enduits en utilisant des déshumidificateurs, du chauffage ou une ventilation mécanique des locaux (ou une combinaison de ces moyens).

Besoins en matériaux

| Épaisseur (mm) | Consommation (kg/m ²) | Rendement (m ² /sac 20 kg) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | 8,0 | env. 3,0 |

Les valeurs sont des valeurs approximatives qui peuvent varier en fonction du support. Procéder à un essai pour déterminer la consommation exacte.

Données techniques

| | |
|--|--------------------------|
| Groupe d'enduit selon EN 13279-1 | B4 - 50 - 2 |
| Réaction au feu selon EN 13501-1 | A |
| Masse volumique (enduit sec) | ± 1050 kg/m ³ |
| Résistance à la compression selon EN 13279-2 | ≥ 2,0 N/mm ² |
| Résistance à la flexion selon EN 13279-2 | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Conductivité thermique λ selon 12524 | 0,38 W/(m*K) |
| Coefficient de résistance à la vapeur d'eau μ selon (EN 12524) | 0 |

Les données techniques ont été déterminées selon les normes en vigueur. Des écarts dus aux conditions de chantier sont possibles.

Sécurité

Consulter la fiche de sécurité sur www.knauf.be pour les données actuelles.

Notes

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.