



Enduit

04/2016

## D1 - Enduit universel d'égalisation

### MATÉRIAU

Le **Knauf Enduit universel d'égalisation** est un enduit de rénovation et de finition pour la plupart des supports.

Liant: Polymères acryliques.

### STOCKAGE

Le **Knauf Enduit universel d'égalisation** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

### PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Classification: AFNOR NFT 36 005 famille IV classe 4b.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Adhérence exceptionnelle sur presque tous les supports
- Présente peu de retrait et ne fissure pas
- Obtention d'une surface parfaitement fine et lisse
- Facile à appliquer et à poncer
- Fongicide, empêche la formation de moisissures
- Blanc avec un léger parfum de lavande.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Enduit universel d'égalisation** convient pour des travaux de lissage et de réparation sur presque tous les supports.

Il convient particulièrement pour l'égalisation et le lissage de support délicat tel que : murs peints, papiers vinyle, carreaux en céramique et en verre, polystyrène et autres matériaux non absorbants.

Il peut être utilisé pour le lissage de murs carrelés dans le cas de rénovation de locaux humides (salle de bain, cuisine,...) à condition que les murs rénovés ne soient pas exposés à la projection d'eau (ex.: pas dans les douches, pas aux abords des baignoires,...).

Convient également pour le rebouchage de petits défauts (fissures, rayures, trous,...) de max. 2 mm d'épaisseur.

Le **Knauf Enduit universel d'égalisation** ne convient pas pour des supports soumis à une humidité permanente.

## MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

### TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec et propre. Eliminer préalablement tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoindrir l'adhérence du **Knauf Enduit universel d'égalisation**.

Dans le cas de supports très absorbants, il est préférable de le traiter préalablement à l'aide du primer adéquat. En présence d'éléments métalliques, éliminer préalablement les traces de rouille avec une brosse en fer ou un sablage. Traiter ensuite les parties métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher avant d'appliquer le **Knauf Enduit universel d'égalisation**.

### MISE EN ŒUVRE

La pâte est appliquée à l'aide d'une plâtresse, d'un couteau ou d'une spatule en inox en couche mince de 1 à 2 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs plus importantes, travailler en plusieurs couches successives en veillant attendre le durcissement de la couche précédente avant l'application de la suivante.

Attendre le séchage complet de la surface avant de poncer et de la recouvrir d'une peinture, soit env. 12 h /mm d'épaisseur (à 23°C et 65 % d'humidité). Le **Knauf Enduit universel d'égalisation** peut être recouvert par tout type de peintures.

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

### REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C pendant l'application et pendant les 48h suivantes.

Le temps de séchage est fonction de la température et des conditions atmosphériques.

Protéger le mortier frais d'un ensoleillement direct, de la pluie et du gel pendant son durcissement.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 1 kg et de 5 kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	5 à 35 °C
Consommation :	env. 1,6 kg/m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur
Epaisseur de couche :	max. 2 mm
Densité :	env. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Granulométrie :	<200 µ (fin)
Temps de séchage :	env. 12h par mm

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment et faire appel à un médecin si nécessaire
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.